

# Metallon Additiv S

## **Verdünnung zum Einstellen von Metallon DS und anderen wasserbasierten Produkten.**

---

### **Allgemeine Beschreibung**

Werkstoffart:	Verdünnungsmittel zum Einstellen der Streich-, Roll-, oder Spritzviskosität
Anwendungsbereich:	Zum Einstellen der Streich- oder Spritzviskosität bei gleichzeitiger Verlängerung der Offenzeit. Einsetzbar für die meisten wasserbasierten Endprodukte, insbesondere für Jansen Metallon DS. Bitte beachten Sie hierzu die VOC der einzelnen Produkte.
Produkteigenschaften:	Verringert die Viskosität, verlängert die Offenzeit, verbessert den Verlauf, erhält weitestgehend die Trockenschichtstärke.
Packungsgrößen:	0,5 Liter Blechflasche

### **Technische Daten**

Rohstoffbasis:	Glykol
Dichte:	ca. 0,900
Flammpunkt:	Ca. 67° C
Produkt-Code:	M-VM04

---

### **Verarbeitungstechnische Beschreibung**

**Anwendung:** Metallon Additiv S wird zum Einstellen der Spritzviskosität bis maximal 4 % zu Metallon DS zugegeben. Um beim Streichen oder Rollen eine längere Offenzeit zu erhalten, reichen bei den meisten wasserbasierten Endprodukten in der Regel 1-2 % Additiv S.

**Achtung:** Metallon DS sollte nicht mit Wasser verdünnt werden, da hier eine 5-fach höhere Menge an Wasser benötigt würde, was die Trockenschicht extrem herab setzt und die Rostschutz-wirkung stark beeinträchtigt.

**Zusatznutzen:** Beim Reinigen von Spritzgeräten sollte bei wasserbasierten Endprodukten eine Reinigungslösung aus 98 % Wasser und 2 % Additiv S genutzt werden, um in den Schläuchen bereits leicht angesetztes Material zu lösen.

**Vor Verarbeitung Probe durchführen**

Lagerung:	Kühl, trocken und frostfrei. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern. Achtung der Verschluss ist mit einer Kindersicherung versehen.
VOC-Wert:	Dieses Mittel unterliegt keiner VOC-Kategorie.

---

**Kennzeichnung**                      Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet unter [www.jansen.de](http://www.jansen.de) / [www.jansen-lacke.at](http://www.jansen-lacke.at)

---

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie" in der vom Bundeskartellamt am 11. Juli 2003 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Merkblätter dieses Produktes ihre Gültigkeit.

---

USt-IdNr.: DE147923895

**P.A. Jansen GmbH u. Co., KG / Hochstadenstraße 22 / D-53474 Ahrweiler**  
Tel +49 2641 3897-0 / Telefax +49 2641 3897-28

**Jansen GmbH / Zetschegasse 13 / A-1230 Wien**  
Tel +43 1 6620956 / Telefax +43 1 6620956-12