

## RAPID INNENWEISS

desinfektions-  
mittelbeständig**Der sichere Einschichter für schnelle Ergebnisse.**

Hoch deckende Einschichtwandfarbe mit hoher Flächenleistung und hohem Weißgrad

**I. Werkstoffbeschreibung**

Herbol Rapid Innenweiss ist eine hoch deckende, emissionsarme, weichmacher- und lösemittelfreie (nach VdI RL01) Wandfarbe. Die stumpfmattte Einschicht-Dispersionswandfarbe ist frei von fogging-aktivierenden Substanzen und auf Desinfektionsmittelbeständigkeit geprüft. Der hohe Weißgrad und das stumpfmattte Beschichtungsergebnis erfüllen alle Ansprüche an eine moderne Dispersionswandfarbe.

**Werkstoffbeschreibung**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Art des Werkstoffes:                 | Wandfarbe gem. DIN EN 13300   |
| Farbtöne:                            | weiß, altweiß   |
| Packungsgrößen:                      | 12,5 l  |
| Abtönen:                             | mit Herbol Color*   |
| Glanzgrad:                           | stumpfmatt  |
| Dichte:                              | ca. 1,49 kg/l   |
| Eigenschaften nach DIN EN 13300:     | Nassabrieb-Klasse 2, Deckkraft-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 8 m <sup>2</sup> /l bzw. 140 ml/m <sup>2</sup> , stumpfmatt, Korngröße fein  |
| Zusammensetzung (gemäß VdL):         | Polyvinylacetatdispersion, Titandioxid, Dolomit, Kaolin, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel  |
| VOC-EU-Grenzwert:                    | EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.  |
| Produkt-Code<br>Farben und Lacke:    | M-DF 01   |
| Verdünnungsmittel:                   | Wasser; beim Spritzen unverdünnt verwenden  |
| Lager- und<br>Transportvorschriften: | UN:-  |
| Gefahrenkennzeichnung:               | Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten. |

## II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d. h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

### Verarbeitungshinweise

---

|  |  |   |                                 |
|--|--|---|---------------------------------|
| Auftragsverfahren:                                   | streichen, rollen, spritzen (airless)  |   |                                 |
| Airless-Spritzen:                                    | Gerätetyp Graco<br>ab ST MAX 595   | Düsen/Düsengrößen<br>286 – ab x17er - x25er | Spritzdruck Material<br>190 Bar |
|  | Pistolenfilter (mesh)<br>30/60   | Spritzwinkel<br>40-80°                      |                                 |
|  | Hinweis: Beim Auftragen des Materials durch ein Airlessgerät muss mit einer Farbwalze die noch nasse Oberfläche nachgerollt werden (z. B. Rotastreif® – 13 mm Florhöhe), um ein gleichmäßiges Oberflächenbild zu erzielen. Aufgrund verschiedener Applikationsverfahren können sich unterschiedliche Oberflächenbilder (Farbton, Glanz, Struktur) ergeben. |   |                                 |
| Verarbeitungstemperatur:                             | mindestens + 5 °C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und während der Trocknung   |   |                                 |
| Trockenzeiten (bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte): | überarbeitbar nach ca. 4-5 Stunden; durchgetrocknet nach ca. 2-3 Tagen   |   |                                 |
| Verbrauch:   | ca. 120-140 ml/m <sup>2</sup> pro Beschichtung   |   |                                 |
| Reinigung der Werkzeuge:                             | sofort nach Gebrauch mit Wasser  |   |                                 |
| Lagerung:  | ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde; trocken und kühl, aber frostfrei   |   |                                 |

## III. Beschichtungsaufbauten

Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Auf Grund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen.

### Wichtiger Hinweis:

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

### Beschichtungsaufbauten

---

#### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Allgemeine Untergrunderfordernisse:  | Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Mehlkornschichten, Sinterschichten und Trennmitteln sein.  |
| Allgemeine Untergrundvorbereitungen: | Reinigen des Untergrundes, insbesondere von Verschmutzungen, Ruß und kreidenden Bestandteilen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit geeignetem Füllstoff/Spachtel ausbessern, ggf. vorhandene Nachputzstellen fluatieren. |

#### GRUNDBESCHICHTUNG

|   |   |
|---|---|
| Kalkzement- u. Zementmörtelputze CS II u. CS III (P II u. P III): | Neuputze je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen mind. 2 bis 4 Wochen unbehandelt stehen lassen. Tragfähige, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Herbol Putzgrund*, 1:2 bis 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt, oder mit Herbol Zenit Grund*, max. 5 % mit Wasser verdünnt, grundieren. BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten. |
|---|---|

## Beschichtungsaufbauten (Fortsetzung)

|   |  |
|---|--|
| Gipsputze (P IV u. P V):  | Mit Herbol Putzgrund*, 1:2 bis 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt, oder mit Herbol Zenit Grund*, max. 5 % mit Wasser verdünnt, grundieren. BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten.  |
| Gipskartonplatten:  | Mit Herbol Putzgrund*, 1:2 bis 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt, oder mit Herbol Zenit Grund*, max. 5 % mit Wasser verdünnt, grundieren.<br>Auf weichen und geschliffenen Spachtelstellen muss die Grundierung intensiv, gut massierend aufgebracht werden.<br>Bei Beschichtung von Gipskartonplatten BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.<br>Auf vergilbten und/oder verfärbten Untergründen zusätzlich eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Hydroprimer*.                      |
| Beton und Porenbeton (innen):   | Mit Herbol Putzgrund*, 1:2 bis 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt, oder mit Herbol Zenit Grund*, max. 5 % mit Wasser verdünnt, grundieren. BFS-Merkblätter Nr. 8 und 11 beachten.  |
| Kalksandstein (innen):  | Das Kalksandsteinmauerwerk muss frei von Verfärbungen und verfärbenden Fremdeinschlüssen sein. Die Mauerfugen müssen rissfrei, trocken, fest und frei von Salzen und Ausblühungen sein. Die Beschichtung darf frühestens drei Monate nach Fertigstellung des Sichtmauerwerks aufgebracht werden. BFS-Merkblatt Nr. 2 beachten.<br>Mit Herbol Putzgrund*, 1:2 bis 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt, oder mit Herbol Zenit Grund*, max. 5 % mit Wasser verdünnt, grundieren. |
| Tragfähige Altbeschichtungen (matt, schwach saugend) und fest haftende, überstreichbare Tapeten und Raufaser: | Keine besondere Vorbehandlung, direkt überarbeiten.<br>Nicht fest haftende Tapeten und Makulatur restlos entfernen. Kleister abwaschen. Auf vergilbten und/oder verfärbten Untergründen eine Grundbeschichtung mit Herbol Hydroprimer*.  |
| Tragfähige Altbeschichtungen (glänzend, nicht saugend):   | Oberflächen anrauen und entfetten.<br>Eine Grundbeschichtung mit Herbol Multi Grund WP*.   |
| Alte Leimfarbenbeschichtungen:  | Restlos abwaschen. Beschichtungsaufbau je nach vorliegendem Untergrund.  |

### ZWISCHENBESCHICHTUNG

Für alle oben genannten Untergründe: Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, zusätzlich eine Zwischenbeschichtung mit Herbol Rapid Innenweiß\*, max. 10 Vol.-% mit Wasser verdünnt.

### SCHLUSSBESCHICHTUNG

Für alle oben genannten Untergründe: Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Herbol Rapid Innenweiß\*, max. 5 Vol.-% mit Wasser verdünnt. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten.

\* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

Akzo Nobel Deco GmbH  
Markcenter Herbol  
Am Coloneum 2  
D - 50829 Köln  
Tel. +49 221 4006-7907  
Fax. +49 221 4006-7917  
info@herbol.de

www.herbol.de

**Herbol Rapid Innenweiß**  
Innenfarben/Einschicht-Innenfarben  
FBH 02539

**Entsorgungshinweise**  
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Ausgabe: Mai 2015  
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.