

Glutofill WF Füllspachtel

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. Glutofill WF ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Anwendungsbereich: *Glutofill WF* eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren.
Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä..
Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Naturgips, Methylcellulose
Schüttgewicht:	ca. 0,75 g/cm ³
pH-Wert	7 - 8
Ansatzverhältnis:	1,8 - 2,0 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 650 ml Wasser)
Verbrauch:	1 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten bei 20° Celsius
Brandverhalten:	A1 nach DIN EN 13501-1
Biegezugfestigkeit:	203 N nach DIN EN 13963-3B
CE-konform gemäß DIN EN 13963 - Spachtelart:	3B
CE-konform gemäß DIN EN 13279-1 - Art des Gipstrockenmörtels:	C7/20/2

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schälöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit *Glutosolv TA Tapeeten-ablöser* entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit *Glutogrund LF Tiefengrund* grundiert werden.

Verarbeitung: Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und *Glutofill WF* einstreuen. Kräftig durchrühren, so daß ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2 - 3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwammbrett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich.
Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit *Glutogrund LF Tiefengrund* zu grundieren.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.:

1 kg - 390 011 99
2 kg - 390 012 02
5 kg - 390 012 10
25 kg - 390 013 69

Gebindegrößen:

Faltschachtel	à	1 kg
Faltschachtel	à	2 kg
Papiertüte	à	5 kg
Papiersack	à	25 kg